



C-02-12	06.03.12г.	C-02-12/2	12.03.12г.	Морозостойкость F300 (насыщением в растворе сернистого натрия и высушиванием при температуре (105±5)°C)	ГОСТ 8267-93 (табл. 8)	потери массы после испытания, % не более 2	ГОСТ 8269.0-97	потери массы 1,82 F300
C-02-12	06.03.12г.	C-02-12/2	12.03.12г.	Соержание зерен слабых пород, % по массе, не более.	ГОСТ 8267-93	Для марки 1200 – 5	ГОСТ 8269.0-97	3,8

Испытание провела:  
Инженер ИЦ ООО «ОмскстройЦНИЛД»

*В.К.Иванов*

Круговых Е.В.