

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|--------------------------|---|---------------------------|--|----------------|----------------------------|
| C-02-12 | 06.03.12г. | C-02-12/3 | 16.03.12г. | Марка шедья по дробимости, оценка по потере массы, % | ГОСТ 8267-93 Табл.3 | 1200 - до 11 | ГОСТ 8269.0-97 | 1200 потери массы 7,8 |
| C-02-12 | 06.03.12г. | C-02-12/3 | 12.03.12г. 28.03.12г. | Морозостойкость F300 (насыщением в растворе сернокислого натрия и высушиванием при температуре (105±5)°C) | ГОСТ 8267-93 (табл. 8) | потери массы после испытания, % не более 2 | ГОСТ 8269.0-97 | потери массы -1,82 F300 |
| C-02-12 | 06.03.12г. | C-02-12/3 | 16.03.12г. | Содержание зерен слабых пород, % по массе, не более. | ГОСТ 8267-93 | Для марки 1200 - 5 | ГОСТ 8269.0-97 | 4,2 |

Испытание проведла:

Инженер ИЦ ООО «ОмскстройЦНИД»



Крутовьяк Е.В.