

**ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР»**

Адрес: 453718, Россия, Республика Башкортостан,  
Учалинский район, д. Мансурово

Паспорт качества № \_\_\_\_\_  
на щебень фракции 10-15мм



« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

Потребитель \_\_\_\_\_

Номер вагона \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ Тонн \_\_\_\_\_

№ ж/д квитанции \_\_\_\_\_

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D    20    мм	до 0,5    0,0
		D    15    мм	до 10    8,64
		0,5(d+D)    12,5    мм	30-60    58,40
		d    10    мм	90-100    98,28
На сите 2,5 мм		95-100	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	до 15%	9,30
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,97
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,03
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0
6.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	не норм	1,46
7.	Марка по прочности (дробимости)	600-1400	1400
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И1
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	400
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	7,4
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO <sub>3</sub> % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	0,05

Начальник ОТК: \_\_\_\_\_ Фахритдинова Э.И.

Лаборант: \_\_\_\_\_

Отзыв на паспорт № \_\_\_\_\_

Щебень из плотных пород для строительных работ фр.10-15мм ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель получателя \_\_\_\_\_

(ФИО, должность, подпись, дата)