

ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР»

Адрес: 453718, Россия, Республика Башкортостан,
Учалинский район, д. Мансурово

**Паспорт качества № _____
на щебень фракции 11,2-16мм
марка 85/35**

« _____ » _____ 2018г.

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п.п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 32703-2014	Фактические показатели			
1.	Гранулометрический состав (полные остатки) на контрольных ситах, %					
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	2D	32	мм	0	0
		1,4D	22,4	мм	0-2	0
		D	16	мм	0-15	8,36
		d	11,2	мм	65-100	65,69
	d/2	5,6	мм	95-100	95,49	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	л25	л25 (22,30)			
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,97			
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	2,52			
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,00			
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм	1,49			
7.	Марка по прочности (дробимости)	400-1400	1400			
8.	Сопротивление дроблению и износу	И1-И6	И1			
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	400			
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 740	7,4			
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃ % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	0,05			
12.	Содержание органических примесей	Светлее эталона	Светлее эталона			
13.	Устойчивость структуры против распада	До 3	0,53			

Начальник ОТК: _____ Фахритдинова Э.И.

Лаборант _____

Отзыв на паспорт № _____

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. фр. 11,2-16мм ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР» соответствует требованиям ГОСТ 32703-2014

Замечания _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)