

ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР»

 Адрес: 453718, Россия, Республика Башкортостан,
Учалинский район, д. Мансурово

**Паспорт качества № _____
на щебень смеси фракций 4-16мм
кубовидный марка 90/10**

« _____ » _____ 2018г.

Потребитель _____


Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 32703-2014	Фактические показатели
1.	Гранулометрический состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	2D 31,5 мм	0
		1,4D 22,4 мм	0
		D 16 мм	0-10
		D/2 11,2 мм	20-70
	d 4 мм	90-100	98.73
	d/2 2 мм	98-100	99,56
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	л10-л50	л8,8
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,98
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,09
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,00
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм	1,49
7.	Марка по прочности (дробимости)	400-1400	1400
8.	Сопротивление дроблению и износу	И1-И6	И1
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	400
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 740	7,4
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃ % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	0,05
12.	Содержание органических примесей	Светлее эталона	Светлее эталона
13.	Устойчивость структуры зерен против распада	До 3	

 Начальник ОТК:  Фахритдинова Э.И.

Лаборант: _____

Отзыв на паспорт № _____

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород, фр. 8-16мм ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР» соответствует требованиям ГОСТ 32703-2014

Замечания _____

Представитель получателя _____