

**ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР»**

Адрес: 453718, Россия, Республика Башкортостан,  
Учалинский район, д. Мансурово

**Паспорт качества № \_\_\_\_\_  
на щебень фракции 45-63мм  
марка 85/35**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

Потребитель \_\_\_\_\_

Номер вагона \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ Тонн \_\_\_\_\_

№ ж/д квитанции \_\_\_\_\_

**Качественные показатели**

№ п.п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 32703-2014	Фактические показатели			
1.	Гранулометрический состав (полные остатки) на контрольных ситах, %					
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	2D	126	мм	0	0
		1,4D	90	мм	0-2	0
		D	63	мм	0-15	3,47
		d	45	мм	65-100	73,12
	d/2	22,4	мм	95-100	99,89	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	л25	л25 (19,80)			
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,97			
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,05			
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,00			
6.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	не норм	1,39			
7.	Марка по прочности (дробимости)	400-1400	1400			
8.	Сопrotивление дроблению и износу	И1-И6	И1			
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	400			
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 740	7,4			
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO <sub>3</sub> % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	0,05			
12.	Содержание органических примесей	Светлее эталона	Светлее эталона			
13.	Устойчивость структуры зерен против распада	До 3	0,53			

Начальник ОТК: \_\_\_\_\_ Фахритдинова Э.И.

Лаборант: \_\_\_\_\_

**Отзыв на паспорт № \_\_\_\_\_**

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород, фр. 45-63мм ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР» соответствует требованиям ГОСТ 32703-2014

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель получателя \_\_\_\_\_