

ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР»

Адрес: 453718, Россия, Республика Башкортостан,
Учалинский район, д. Мансурово

**Паспорт качества № _____
на щебень фракции 5,6-8мм кубовидный
марка 85/35**

« _____ » _____ 2018г.

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 32703-2014	Фактические показатели	
1.	Гранулометрический состав (полные остатки) на контрольных ситах, %			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	2D	0	0
		1,4D	0-2	0
		D	0-15	13,77
		d	65-100	75,76
	d/2	95-100	98,97	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	л10	л10 (9,45)	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,97	
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,09	
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,00	
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм	1,48	
7.	Марка по прочности (дробимости)	400-1400	1400	
8.	Сопrotивление дроблению и износу	И1-И6	И1	
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	400	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 740	7,4	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃ % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	0,05	
12.	Содержание органических примесей	Светлее эталона	Светлее эталона	
13.	Устойчивость структуры зерен против распада	До 3	0,53	

Начальник ОТК: _____ Фахритдинова Э.И.

Лаборант _____

Отзыв на паспорт № _____

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. фр. 5,6-8мм ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР» соответствует требованиям ГОСТ 32703-2014

Замечания _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)

ООО «Национальная нерудная компания»

127473, г.Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2

Телефон 8(495)232-26-40, факс 8(495)232-26-39 web:www. naaco.ru