

ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР»

Адрес: 453718, Россия, Республика Башкортостан,
Учалинский район, д. Мансурово

Паспорт качества № _____
на щебень фракции 11,2-16мм кубовидный
марка 85/20

« _____ » _____ 2018г.

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п.п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 32703-2014	Фактические показатели	
1.	Гранулометрический состав (полные остатки) на контрольных ситах, %			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	2D	31,5 мм	0
		1,4D	22,4 мм	0-2
		D	16 мм	0-15
		d	11,2 мм	80-100
	d/2	5,6 мм	83,19	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	Л10	Л10 (8,25)	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,96	
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,09	
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,00	
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм	1,4	
7.	Марка по прочности (дробимости)	400-1400	1400	
8.	Сопrotивление дроблению и износу	И1-И6	И1	
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	400	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 740	7,4	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃ % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	0,05	
13.	Содержание органических примесей	Светлее эталона	Светлее эталона	
14.	Устойчивость структуры зерен против распада	До 3	0,53	

Начальник ОТК _____ Фахритдинова Э.И.

Лаборант: _____

Отзыв на паспорт № _____

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. фр.11,2-16мм ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР» соответствует требованиям ГОСТ 32703-2014

Замечания _____

Представитель получателя _____