

ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР»

Адрес: 453718, Россия, Республика Башкортостан,
 Учалинский район, д. Мансурово

Паспорт качества № _____
на щебень смеси фракций 31,5-63мм
марка 90/10

« _____ » _____ 2018г.

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п.п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 32703-2014	Фактические показатели	
1.	Гранулометрический состав (полные остатки) на контрольных ситах, %			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	2D 126 мм	0	0
		1,4D 90 мм	0	0
		D 63 мм	0-10	3,12
		D/2 31,5 мм	30-80	43,09
		d 11,2 мм	90-100	99,80
	d/2 5,6 мм	98-100	99,90	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	Л25	Л25 (21,20)	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,97	
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,05	
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,00	
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм	1,40	
7.	Марка по прочности (дробимости)	400-1400	1400	
8.	Сопrotивление дроблению и износу	И1-И6	И1	
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	400	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 740	7,4	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃ % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	0,05	
12.	Содержание органических примесей	Светлее эталона	Светлее эталона	
13.	Устойчивость структуры зерен против распада	До 3	0,53	

Начальник ОТК: _____ Фахритдинова Э.И.

Лаборант _____

Отзыв на паспорт № _____

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. фр. 31,5-63мм ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР» соответствует требованиям ГОСТ 32703-2014

Замечания _____

Представитель получателя _____