



ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР»

Адрес: 453718, Россия, Республика Башкортостан,  
Учалинский район, д. Мансурово

Паспорт качества № \_\_\_\_\_  
на щебень широкой фракции 8-16мм кубовидный  
марка 85/35

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

Потребитель \_\_\_\_\_

Номер вагона \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ Тонн \_\_\_\_\_

№ ж/д квитанции \_\_\_\_\_

Качественные показатели

№ п.п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 32703-2014	Фактические показатели	
1.	Гранулометрический состав (полные остатки) на контрольных ситах, %			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	2D	31,5 мм	0
		1,4D	22,4 мм	0-2
		D	16 мм	0-15
		D/1,4	11,2 мм	20-75
	d	8 мм	65-100	
	d/2	4 мм	95-100	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	Л10	Л10 (8,95)	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,97	
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,09	
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,00	
6.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	не норм	1,48	
7.	Марка по прочности (дробимости)	600-1400	1400	
8.	Сопrotивление дроблению и износу	И1-И6	И1	
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	400	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 740	7,4	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO <sub>3</sub> % (м.м.д.д)	До 1,5 (50)	0,05	
12.	Содержание органических примесей	Светлее эталона	Светлее эталона	
13.	Устойчивость структуры зерен против распада	До 3	0,53	

Начальник ОТК \_\_\_\_\_ Фахритдинова Э.И.

Лаборант: **КАРЬЕР**

Отзыв на паспорт № \_\_\_\_\_

Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород, фр. 8-16мм ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР» соответствует требованиям ГОСТ 32703-2014

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель получателя \_\_\_\_\_

) \_\_\_\_\_