



ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР»

Адрес: 453718, Россия, Республика Башкортостан,  
Учалинский район, д. Мансурово

Паспорт качества № 244  
на щебень фракции 40-70мм

«26» 02 2012г.

Потребитель \_\_\_\_\_

Номер вагона \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

Тонн \_\_\_\_\_

№ ж/д квитанции \_\_\_\_\_

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D 90 мм	до 0,5	—
		D 70 мм	до 10	5,06
		0,5(d+D) 55 мм	30-60	48,78
		d 40 мм	90-100	90,76
На сите 2,5 мм		95-100	—	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	до 35%	14,05	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,66	
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,05	
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0	
6.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	не норм	1,38	
7.	Марка по прочности (дробимости)	600-1400	1400	
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1	
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	400	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	0	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO <sub>3</sub> % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	0,05	

Начальник ОТК: \_\_\_\_\_

Лаборант: \_\_\_\_\_

Отзыв на паспорт № \_\_\_\_\_

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. 40-70мм ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель получателя \_\_\_\_\_

(ФИО, должность, подпись, дата)